

Skaben Parkett Premium 1-Stab Landhausdiele Eiche Ambience extramatt versiegelt 4V 180x2200



Name des Lieferanten:	Skaben
Produktindex	BAF08141DZXX
Produkt-Katalognummer	BAF08141DZXX
EAN-Code	4056004024661

MATERIAL/ AUFBAU		
Parkettaufbau:	Dreischichtige Holzdiele: Nutzschicht aus Eiche, Mittelschicht und der Gegenzug aus Nadelholz	
Optik der Oberfläche:	1-Stab-Diele (durchgehende Decklamelle), Family Klasse	
Oberflächenbehandlung:	5 Schichten UV-matt Acryllack (3 Schichten Grundlack, 2 Schichten Decklack) wohnfertig endbehandelt	
Verbindungssystem:	Verriegelungssystem – 5Gc system, Einlage Stirnseite – Sperrholz	
(Jeder Packung liegt die Montageanleitung bei)		

CHARAKTERISTIK DER NUTZSCHICHT		
Charakteristik der Nutzschicht	Gelbbraunes Eichenholz mit Ästen, die für die Eiche charakteristisch sind. Das Parkett zeichnet sich durch natürliche Farbtöne und der Maserung aus. Durch die UV-Einstrahlung (Sonnenlicht) dunkelt das Holz in einem festen Zeitraum nach. Nutzschicht gebürstet. Holzdiele vierseitig gefas	
Härte des für die Nutzschicht verwendeten Eichenholzes. Messung nach EN 13489 – gemessen nach Brinell Methode (EN 1534)	Durchschnittliche Holzhärte – 37 MPa	

ABMESSUNGEN DER EINZELNEN HOLZDIELE GEMÄSS DER NORM EN 13489		
Abmessungen der einzelnen Holzdiele (mm)	Toleranzwerte	
Stärke: 14	Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen ≤ 0,2mm	
Länge: 2200	+/-0,1%	
Breite: 180	+/- 0,2mm	

DIE STÄRKE DER EINZELNEN SCHICHTEN DER HOLZDIELE WERDEN GEMÄSS DER NORM EN 13647 GEMESSEN	
Nutzschicht:	2,5 mm
Mittellage:	9,5 mm
Gegenzug:	2,0 mm

VERPACKUNG		
Anzahl der Dielen pro Packung:	7 Stück a'2200mm	
	V	
	6 Stück a'2200mm + 2 Stück a'1092mm	
	V	
	6 Stück a'2200mm + 1 Stück a'2172mm	
Verpackung:	2,77m2/Pak, 40 Pak/Palette = 110,80m ²	

PRODUKTCHARAKTERISTIK / MONTAGEANLEITUNG / GARANTIE	
Holzrestfeuchte bei Auslieferung nach DIN EN 13489:	7% +/- 2%
Verlegung auf der Fußbodenheizung:	Das Produkt ist für die Verlegung auf der Wasser- oder Elektrofußbodenheizung nach Angaben der jeder Produktpackung beiliegenden Montageanleitung zugelassen. Die Oberflächentemperatur darf 29°C auf der Oberfläche oder 100 kW Leistung nicht überschreiten
Garantie:	20 Jahre

BESCHREIBUNG DER NUTZSCHICHT*		
Klassifikation der Sortierung gemäß der Norm PN-EN 13489	Freie Klasse, Werkssortierung (ruhig, ausgeglichen,	
(Sortierungsvorgabe)	Ausdrucksstark)	
Klassifikation der Sortierung	Family Klasse (natürliche Farb- und Strukturunterschiede)	
Gesunde Äste	Mit einem Durchmesser bis zu 35 mm	
Schwarze Äste, gespachtelt, keine Ansammlungen	Mit einem Durchmesser bis zu 25 mm	
Astlöcher, gespachtelt	Mit einem Durchmesser bis zu 20 mm	
Rindeneinwüchse	Zulässig	
Färbung der Nutzschicht	Differenziert im Rahmen einer Holzart, rustikal	
Faserverlauf der Nutzschicht	Differenziert	
Splint (nur bei Eiche)	Zulässig am Rand der Holzdiele	
Markstrahlen (nur bei Eiche)	Zulässig ohne Begrenzung	
Gespachtelte Risse	Zulässig mit einer Breite bis zu 5 mm und einer Länge bis zu	
	200 mm	
Biologischer Verfall (Verblauung/gelbe Flecken)	Nicht zulässig	

^{*}Gemäß der Norm EN 13489 sind 3% Holzdielen anderer Klassen pro Charge zulässig. Die Einschränkungen hinsichtlich der charakteristischen Merkmale betreffen die Deckschicht des jeweiligen Elements. Die Spachtelung der Äste, insbesondere bei einer gebürsteten Oberflächen, können durch Vertiefungen und Unebenheiten gekennzeichnet sein, was bei der Behandlung der dekorativen Oberfläche dieser Art ein beabsichtigter Effekt ist. Darstellung der Holzmerkmale gemäß der Norm EN 1310.

<u>Hinweis</u>

Das Holz ist ein Naturprodukt, dass durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist.

Einzelnen Bilder, Fotos und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.