

	Echtholz- Paneele	Echtholz- Leisten	Dekor- Paneele	Dekor- Leisten
Produkteigenschaften				
Formate / mm	laut Typenliste	laut Typenliste	laut Typenliste	laut Typenliste
Stück / m ² pro Paket	laut Typenliste	laut Typenliste	laut Typenliste	laut Typenliste
Pakete / m ² pro Palette	laut Typenliste	laut Typenliste	laut Typenliste	laut Typenliste
Gewicht Paket / Palette in Kg	laut Typenliste	laut Typenliste	laut Typenliste	laut Typenliste

Gebrauchs- / Oberflächen – Eigenschaften (Prüfnorm)				
Oberflächenuntersuchung (DIN 68 861)				
chemische Beanspruchung (DIN 68 861 T.1)	1 C	1 C	1 C	1 C
Abriebbeanspruchung (DIN 68 861 T.2)	2 E	2 E	2 E	2 E
Kratzbeanspruchung (DIN 68 861 T.4)	4 E	4 E	4 E	4 E
Lichtbeständigkeit (DIN 53 387)	≥ 4	≥ 4	≥ 6	≥ 6
Feuchtwechselklima (DIN 50 016), RAL 430 1-2, 3 Zyklen	5h 23°C / 85% 14h 40°C / 92% 24h 23°C / 50%	bedingte Feuchtraumeignung	bedingte Feuchtraumeignung	erfüllt
Temperaturbeständigkeit (DIN 9242)	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen
Feuchtwechselklima (DIN 50 017)	8h 40°C / 100% 16h 23°C / 50%	Pico erfüllt		
Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	≤ 0,05 ppm	≤ 0,05 ppm	≤ 0,05 ppm	≤ 0,05 ppm

Toleranzen				
Verarbeitungsqualität RAL-GZ 430				
Oberflächengüte	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Fräsung	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Paßgenauigkeit	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Verarbeitung	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt

Umwelt	
LGA „schadstoffgeprüft“ Nr. 066 89	  
Umweltzeichen RAL UZ38 „Blauer Engel“	
Rohstoffbeschaffung	

Zertifikate	
LGA „Qualitäts-Zertifikat“ Nr. 1250	