



PARKETT
Play

Technische
Daten
2016

PARKETT

Play



TECHNISCHE INFORMATIONEN	PLAY
Dicke (mm)	13/14
Breite (mm)	162/190/194
Länge (mm)	2.000/2.200/2.520/2.281
Dicke der Nutzschicht (mm)	ca. 2,5/3,5
Gewicht (kg/m ²)	ca. 8,0
Taber Abraser/Abriebfestigkeit des Lacks* prEN 13696	
Abrieb bei Proteco Lack (Umdrehungen)	>4000
Abrieb bei Proteco Natura (Umdrehungen)	>3500
Abrieb (mg/100 Umdrehungen)	ca. 3,5
Reduzierung des Schalls	
NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2, ΔL _w in dB mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	17
Formaldehydemission EN 13986	E1
Brandverhalten EN 13501	D _{f1}
Wärmedämmungswert (RT m ² K/W)	
nur Dielen	0,101
auf Graupappe	0,121
mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	0,141
Verlegung**	Schwimmend /Verklebt
Kompatibel mit Fußbodenheizung***	Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung

* Daten zeigen Ergebnisse unter Berücksichtigung der neuen Komponenten der Aktualisierung 2006. Methode nicht für gebürstete, gebeizte oder Hartwachs-Öl Produkte anwendbar.

** Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.

*** Nicht geeignet für die Holzarten Buche und Ahorn

Play Proteco Lack / Proteco Natura

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	97 %	100 %
	Natürlich Intensivierbar	Recycelbar

Holzböden, Brinellhärte (BHN), EN1534



www.tarkett.com