

Technisches Datenblatt

Neo 2.0 Wood



Klasse 32

Oberflächenvergütung:	UV - Lackoberfläche
Trägermaterial:	Classen Ceramin-Board
Abmessungen:	1290 x 173 x 4,5 mm
Inh. / Gewicht VE:	11 Stück = 2,454 m ² / ca. 17 kg
Inh. / Gewicht Pal.:	48 VE = 117,792 m ² / ca. 816 kg

Eigenschaften	Prüfverfahren	Anforderungen
Allgemeine Anforderungen		
geometrische Abmessungen	ISO 24337	1290 x 173 mm
Gesamtdicke	ISO 24337	4,5 mm
Rechtwinkligkeit	ISO 24337	max. ≤ 0.20 mm
Kantengeradheit der Deckschicht	ISO 24337	max. ≤ 0.30 mm/m
Fügenöffnungen zwischen den Paneelen	ISO 24337	Ø ≤ 0.15 mm max. ≤ 0.2 mm
Höhenunterschiede zwischen den Paneelen	ISO 24337	Ø ≤ 0.10 mm max. ≤ 0.15 mm
Klassifizierungsanforderungen		
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438	5 (Gruppe 1 und 2), 4 (Gruppe 3)
Dickenquellung	ISO 24336	≤ 2 %
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	keine sichtbaren Beschädigungen bei Typ 0
Auswirkung von Stuhlrollen	EN 425	keine sichtbaren Beschädigungen bei Typ W (25.000 Zyklen)
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	≤ MSR - A1 ≤ MSR - B1
Stoßfestigkeit	ISO 24335	> 1200 mm
Abriebbeanspruchung	EN 15468 Verfahren B	3000 U
Resteindruck nach konst. Belastung	EN ISO 24343-1	max. ≤ 0.2 mm
Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	längs ≥ 1,0 kN/m quer ≥ 1,5 kN/m
Bestimmung der Maßänderung und Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	ISO 23999	Δl ≤ 0,25 %
Wesentlichen Merkmale		
Brandklasse*	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	Bfl - s1
Gleitwiderstand* / Rutschhemmung	EN 13893 BGR 181 10/2003 DIN 51130:2010	DS R10
Formaldehydgehalt*	EN 717-1	E1 (nicht nachweisbar)
Wärmedurchlasswiderstand**	EN 12667	R ≤ 0.02 (m ² K)/W
Trittschallminderung mit Unterlage NEOlay	EN ISO 101140-3	16 dB
Geschallminderung ohne / mit Unterlage NEOlay	IHD W431 zum Normlaminat	42%
PCP-Gehalt	CEN/TR 14823	in Prüfung

Wir garantieren annähernde Farbgleichheit unter den Ausmusterungslichtquellen D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, ISO 3664) und D65 (CIE D 65).

* wesentliche Eigenschaften hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Energieeinsparung nach EN14041:2004

Unsere technischen Datenblätter werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst.
Diese Ausgabe ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig zum Zeitpunkt der Erstellung.
Stand 01 / 2016

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.