






















Produkt-eigenschaften		Trendtime 5.50 Vollvinyl	Trendtime 5.30 Vinyl-Verbund	Trendtime 6.30 Vinyl-Verbund	
Format		598 x 294 x 5 mm	598 x 292 x 9,6 mm	2200 x 216 x 9,6 mm	
Verpackung	Paket:	10 Elemente / 1,758 m ² / 16,20 Kg	9 Elemente / 1,572 m ² / 15,40 Kg	5 Elemente / 2,376 m ² / 23,50 Kg	
	Palette:	48 Pakete / 84,39 m ² / 792,60 Kg	36 Pakete / 56,58 m ² / 569,364 Kg	33 Pakete / 78,41 m ² / 790,50 Kg	
Anforderung DIN EN ISO 10582			Anforderung EN 14085		
Flächengewicht		≥ 9700 g/m ²	Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,50mm)	≤ 0,30 mm	
Bestimmung der Rechtwinkligkeit (≤ 0,25 mm)		≤ 0,10 mm	Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,30 mm)	≤ 0,15 mm/m	
			Ebenheit konkav/konvex	längs (≤ 0,50/≤ 1,0 %)	≤ 0,35/≤ 1,0 %
Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,35 mm/m)		≤ 0,20 mm/m		breit (≤ 0,10/≤ 0,15 %)	≤ 0,10/≤ 0,10 %
			Oberflächenbündigkeit	(mittel ≤ 0,15 mm)	mittel ≤ 0,10 mm
				(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,15 mm
			Fugenöffnung	(mittel ≤ 0,15 mm)	mittel ≤ 0,05 mm
				(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,10 mm
Garantieleistung	Privater Bereich	20 Jahre (laut Parador Garantiebestimmungen)	Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> - Freigabe für vollflächige Verklebung nur durch PARADOR Anwendungstechnik - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten 	
	Gewerblicher Bereich	10 Jahre (laut Parador Garantiebestimmungen)			
 EN 14041:08			 Qualität Fertigung überwacht Funktionalität www.tuv.com ID 0000039917		

Klassifizierung			
	Nutzungsklasse	Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 14085 DIN EN ISO 10582	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
	Nutzungsklasse 33 Stark beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 14085 DIN EN ISO 10582	Hotels, Konferenzräume, kleine Büros
	Nutzungsklasse 42 Mäßig beanspruchter industrieller Bereich	EN 14085 DIN EN ISO 10582	Lagerräume oder mäßig genutzte Werkstattbereiche
	Nutzschichtdicke	EN 429	0,55 mm
	Verschleißverhalten	DIN EN ISO 10582	T
	Oberflächenvergütung		PUR
	Brandverhalten	EN 13501-1	B _{f1} s1
	Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 423	Grad 0, keine sichtbare Veränderung
	Lichtechtheit	EN ISO 105 - B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfsperre	EN 12664	Vinyl-Verbund: 0,068 m ² *K/W Vollvinyl: 0,029 m ² *K/W
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	Eindruck nach konstanter Belastung	EN 433	≤ 0,10 mm
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)		≤ 0,05 ppm
	Trittschall	ISO 717-2	Vinyl-Verbund: 15 db Vollvinyl: 13 db (auf Parador Akustic-Protect)
	Maßänderung	EN 669	Vinyl-Verbund: längs und quer ≤ 0,1 % Vollvinyl: ≤ 0,25 %
	Dickenquellung	ISO 24336 (≤ 18 %)	≤ 16 % (nur Vinyl-Verbund)
	Antimikrobielle Wirksamkeit	ISO 22196	Antibakteriell
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	Oberfläche gebürstet: R 9 Oberfläche sägerau: R 10
	REACH		Aktuelle Anforderungen werden eingehalten
	Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	PA_TDS_Vinyl_Trendtime_DE_10092015
Datum:	01.06.2012	Aktualisierung:	www.parador.de
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			10.09.2015