

wineo 500
Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung



	wineo 500 small V4	wineo 500 medium V2	wineo 500 large V2	wineo 500 XL V4	
Format	1380 x 160,5 mm	1288 x 195 mm	1380 x 246 mm	1845 x 195 mm	
Produktstärke	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	
Paneele / m² pro Paket	9 / 1,99 m ²	9 / 2,26 m	8 / 2,72 m ²	6 / 2,16 m ²	
Pakete / m² pro Palette	66 / 131,34 m ²	52 / 117,52 m ²	52 / 141,44 m ²	50 / 108,00 m ²	
Garantieleistung	20 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de				
Klassifizierungen					Produktaufbau
	Nutzungsstufe 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich EN ISO 10874	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro		1	Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
	Nutzungsstufe 32 Normal beanspruchter gewerblicher Bereich EN ISO 10874	Büro, Boutique, Café		2	Nuttschicht Melaminharz-Overlay
	Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC4		3	Dekor Dekorpapier
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	IC2		4	Trägerplatte Aqua-Protect®
	Brandverhalten EN 13501-1	Cfl - s1		5	Profilverbindung • LocTec® Technologie • Fold-Down Verriegelung kurze Seite – XL V4
	Gleitwiderstand EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS			
	Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV		6	Profilversiegelung
	Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2	Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Gruppe 3: ≥ Grad 4		7	Gegenzug Melaminharz
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Wollblaukala: ≥ 6 Graumaßstab: ≥ 4			Authentische Fugenoptik V2 / V4 – kollektionsabhängig
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,01 mm - keine sichtbare Veränderung		Zertifizierungen	
	Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - kein sichtbarer Schaden		<p>windmüller flooring products WFP GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf</p> <p>Laminatfußboden DOP: 0101001 EN 14041:2004</p> <p>Laminat Flooring to be used within a building.</p> <p>windmüller flooring products WFP GmbH Z-156.606-410 Emissionsgruppen für organische Lösungsmittel nach DIN 68800-10</p> <p>MISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C</p> <p>www.blauer-engel.de</p> <p>PEFC Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de</p>	
	Stuhlrollenversuch EN 425 / ISO 4918	Typ W - keine sichtbare Veränderung			
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	< 0,06 (m ² K)/W			
	Formaldehydemission EN 717-1	E1			
Entsorgung	Privat: Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170201				

- Hinweise:**
- Fußbodenheizung: In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
 - Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
 - Keine Freigabe für vollflächige Verklebung ohne integrierte Dämmmatte.
Vollflächige Verklebung mit integrierter Dämmmatte nur nach Rücksprache mit der Anwendungstechnik der windmüller flooring products WFP GmbH.
 - Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products WFP GmbH vorbehalten.